

Stravifloor Mat-W15^a Fiche technique

Stravifloor Mat-W15_a est un tapis composé à 100% de caoutchouc régénéré destiné à l'isolation des bruits d'impact sur dalles et chapes flottantes.



COMPOSANTS & DIMENSIONS DU SYSTÈME

- Dimensions : 1.25 m x 5 m x 15/7 mm
- Colisage : 14 rouleaux/palette - palette : 1100x1200x1400 mm - 720 kg



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & MÉCANIQUES

Caractéristiques mécaniques

Charge totale max. 0.10 MPa	Charge occas. max. 0.25 MPa	Densité⁽¹⁾ 710 kg/m ³	Poids surfacique⁽¹⁾ 7.81 kg/m ²
Résistance à la traction⁽²⁾ > 0.35 MPa	Allongement à la rupture⁽²⁾ > 40 %	Taux de fluage⁽³⁾ 0.22 % H/dec	Cdyn⁽⁴⁾ 13 MN/m ³



⁽¹⁾ISO 845 - ⁽²⁾ISO 37 - ⁽³⁾ISO 8013, à 0.02 mPa - ⁽⁴⁾EN 29052-1

Caractéristiques thermiques

Plage de température -30°C / 70°C	Réaction au feu Classe E ⁽¹⁾ / Classe B2 ⁽²⁾	Conductivité thermique 0.13 W/m°C ⁽³⁾	Résistance thermique 0.119 m ² C/W ⁽³⁾
---	--	--	--

⁽¹⁾EN 13501-1 - ⁽²⁾DIN 4102 - ⁽³⁾EN 12667


*Anciennement connu sous le nom de CDM-MTA-15/7.




RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Rapport d'essai ECO-SCAN A-2015_ZO_198-G043/42046_E_v2* - Configuration de l'essai

1. Plancher support en béton armé (140 mm)
2. Stravifloor Mat-W15_a
3. Feuille de PE (0,2 mm)
4. Plancher flottant : dalle en béton armé (100 mm)



*Rapport de laboratoire disponible sur demande.



● L_n
● $L_{n,0}$

ΔL_w
31 dB

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les présentes informations sont, à notre connaissance, exactes au moment de leur publication. Les informations, données et recommandations fournies sont basées sur des essais acceptés par l'industrie et sur l'utilisation antérieure du produit. Elles sont destinées à décrire les capacités et les performances générales de nos produits et ne garantissent aucunement leur adéquation à un projet particulier. Nous nous réservons le droit de modifier les produits, leur performance et les données sans préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant sa publication.